

Para Interior e Exterior
SUBCAPA UNIVERSAL

034-

DESCRIÇÃO	Subcapa de primeira qualidade, baseada em resinas alquídicas e pigmentada com dióxido de titânio, pigmentos corados e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Como subcapa, para uso no interior e no exterior, sobre superfícies de madeira ou metal devidamente preparadas. Pode ser utilizada como acabamento fosco de aspecto agradável, em interiores.
PROPRIEDADES	* Excelente lacagem. * Boa lixagem e opacidade. * Não provoca abatimento do esmalte de acabamento.
COR(ES)	Branco e milhares de cores claras, médias e fortes disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases 1000, 4000 e 6000).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Fosco Densidade: 1.35 ± 0.03 (a) Viscosidade: 85 - 90 KU/25°C Ponto de Inflamação: 23 - 61°C COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/d): 300 g/l (2010). Este produto contém no máx. 299 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<u>Pintura de Raiz</u> MADEIRA Lixagem - Aconselha-se a lixagem com lixa fina. Imunização - É aconselhável um tratamento prévio da madeira virgem com Cuprinol Incolor , deixando secar durante 4 dias. Betume - Betume Acrílico. Deverá ser devidamente lixado. SUPERFÍCIES METÁLICAS Remoção da ferrugem - É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação dos primários anticorrosivos. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o Removedor de Ferrugem. Primários a) Para metais ferrosos Primalac 020-011 ou Robbifer de Secagem Rápida 021-028 b) Para metais não ferrosos Primário Primalac , 020-011 Primário Todo Terreno , 021-030. Repintura Pintura em bom estado - Após limpeza com Robbilava , caso existam manchas de óleos ou outras gorduras, lava-se, seca-se e dá-se uma passagem de lixa fina, antes da aplicação do esmalte. Pintura em mau estado - Proceda-se à decapagem de todo o esmalte com Decapante , usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas de borracha. Em seguida, lava-se bem a superfície, deixa-se secar e procede-se como na pintura de raiz. Recomendações Especiais: As superfícies a esmaltar devem estar bem secas e isentas de gorduras, poeira ou outras impurezas.

APLICAÇÃO	<p>Ferramenta: Trincha ou rolo de esmalte.</p> <p>Diluição e nº de demãos: 1 demão diluída até 5%, em volume, de Diluyente, 018-0007.</p> <p>Tempo de secagem: Ao tacto: 2 horas. Para demãos seguintes: 24 horas. Para utilização/manuseamento: 4 a 6 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Lavagem da ferramenta: Com Robbilava ou Diluyente, 018-0007.</p>
RENDIMENTO	10 a 12 m ² /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1/4, 3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

I - ESMALTAGEM DE MADEIRAS

TIPO DE OPERAÇÃO	ESMALTAGEM DE RAIZ	REPINTURA	
		Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	Decapante
LIMPEZA	-	Robbilava (se necessário)	-
IMUNIZAÇÃO	Cuprinol	-	Cuprinol
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
BETUME (lixagem)	Betume Acrílico	-	Betume Acrílico
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	Esmaltes Sintéticos Robbialac adequados para superfícies de madeira.		

II - SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ		REPINTURA	
	Com ferrugem	Sem ferrugem	Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	-	Decapante
REMOÇÃO DA FERRUGEM	Removedor de Ferrugem	-	-	Removedor de Ferrugem
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
DESEGOR-DURAMENTO	Diluyente 018-0007	Diluyente 018-0007	Robbilava (se necessário)	Diluyente 018-0007
PRIMÁRIO (lixagem)	Primalac, Robbifer de Secagem Rápida	Primalac, Robbifer de Secagem Rápida	-	Primalac, Robbifer de Secagem Rápida
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-	-	Subcapa Universal 034-

ACABAMENTO	Esmaltes Sintéticos Robbialac adequados para superfícies de metal.
-------------------	--

III - SUPERFÍCIES METÁLICAS NÃO FERROSAS

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ E REPINRURA
DECAPAGEM	-
REMOÇÃO DA FERRUGEM	-
LIXAGEM	Lixa Fina
DESERGOR-DURAMENTO	Diluyente 018-0007
PRIMÁRIO (lixagem)	Primalac 020-011. Todo Terreno 021-030.
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	Esmaltes Sintéticos Robbialac adequados para superfícies de metal.

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA (a) - Valores do branco.

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 019 12.1
02-07-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES