



A-16 FUNDO FIXADOR DE SILOCONE À BASE ÁGUA

Código do artigo: 149



Descrição

Fixador recomendado para **Tinta Fachadas Siliconada A-13**, onde se pretende obter um sistema com silicone, transpirável ao vapor e impermeável à água da chuva.

Fundo fixador de grande poder de penetração para isolar superfícies que apresentem um estado muito poroso, pulverulentos, gessos, escayolas, etc.

Facilita a aderência das tintas ao suporte e evita variações no aspecto do acabamento por diferenças de absorção.

Dados Técnicos

Natureza: Acrílica Siliconada

Cor: Incolor na aplicação. Azulado na embalagem.

Densidade: 0,90 - 1,10 kg /l

Rendimento: 2 - 5 m²/l

Secagem, 23°C 60% HR: 20 - 30 minutos

Repintado a 23°C 60% HR: 4 - 6 horas

Aplicação: Trincha, rolo e pistola

Diluição: Água

Condições de Aplicação, HR < 80%: +10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.

Volume Sólidos: 12,5 - 13,5 %

Frase COV: 2004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COVs. 5 g/l.

Embalagens de: 4 e 10 l

Variações de temperatura, humidade, espessura ou segundo o tipo de suporte, etc., podem ocasionar alterações na secagem, rendimento, etc.

Modo de Utilização

Recomendações Gerais: Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Preservas as embalagens de temperaturas inferiores a zero.

Superfícies não preparadas: Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afectadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpando toda a sujidade e pó que possam ter. Em superfícies muito porosas aplicar uma primeira demão diluída 20 - 30% com água, e antes de secar aplicar uma segunda demão sem diluir.

Precauções

Antes de utilizar deve ler atentamente a etiqueta da embalagem. Para mais informações consultar a Ficha de

Segurança.

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat / 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

