



Standoflex

2K Prim. Aparelho p/ Plásticos

2K Plastic Primer Surfacer

- **2K Primário Aparelho para Plásticos**
- **Aplicação fácil**
- **Adere a todos os componentes exteriores em plástico dos veículos**
- **Processo de trabalho molhado sobre molhado ou pode ser utilizado como enchedor para lixagem**
- **Fácil manuseamento**

Descrição Técnica:

- **Proporção de mistura 1:1 com Standoflex 2K Endurecedor para Plásticos**
- **Pronto a aplicar após adição de endurecedor**
- **Vida útil 8 h / 18-22°C**
- **Esquema em 2 fases**

Standoflex 2K Prim. Aparelho p/ Plásticos

Substrato:

- Componentes exteriores das viaturas, em plástico

Pré-tratamento / Limpeza:



Para informação sobre a preparação de substratos ver Standox Esquema de Pintura S1.




Utilizar máscaras com alimentação de ar. Consultar a respectiva Ficha de Segurança.

Para enchimento de pequenos riscos e imperfeições, após pré-tratamento com Standoflex 2K Primário Aparelho para Plásticos e secagem de acordo com as instruções, aplicar Standox PE Betume Fino.

Após lixagem superficial a aplicação de betume de carroçaria deve ser selada com Standoflex 2K Primário Aparelho para Plásticos.

Aplicação:



1:1 com
Standoflex 2K Endurecedor para Plásticos
Vida útil 8-10 h / 18-22°C




Pronto a aplicar após adição de
16-18 s / DIN 4 mm / 20°C
37-45 s / ISO 4 mm / 20°C



Conforme 1,3 – 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar pressão de aplicação
2 = 30 micron



HVLP 1,4 - 1,5 mm
0,7 bar pressão de atomização
2 = 30 micron



Aplicação molhado sobre molhado
15-20 min / 18-22°C



30 min / 60-65°C ou
2 h / 18-22°C
Se necessário lixar superficialmente
com P400



Standocryl COV Esmalte plastificado ou
Standohyd Base Bicamada com
Standocryl COV Vernizes plastificados

Standoflex 2K Prim. Aparelho p/ Plásticos

Ponto de inflamação:

- 23°C / 73.4°F

Massa Específica:

- 1.20 g/cm³

Teor de Sólidos

(sem adição de diluente):

- 53.5-54.9 % Peso
- 36.4 - 37.6 % Volume

Rendimento

Teórico:

- 7,8 m²/l para 30 micron de espessura de filme seco

Limpeza do equipamento:

Limpar imediatamente após utilização com Standox Diluente de Limpeza.

Observações Importantes:

- Utilizar apenas Standoflex 2K Endurecedor para Plásticos.
- Não armazenar Standoflex 2K Endurecedor para Plásticos abaixo de +10°C.
- Ver Standox Esquemas de Pintura para Plásticos (S 7.0 - 7.9)
- O Standoflex 2K Primário Aparelho para Plásticos está disponível em cinzento claro e preto para cores de Standox Esmalte claras e escuras.
- Em países sem legislação COV Standox Base Bicamada e Standocryl 2K Esmalte também podem ser utilizados.

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.