



Standoflex
Primário para Plásticos
Plastic Primer

- **1K Primário para Esquema de Pintura para Plásticos de 3 fases**
- **Fácil de aplicar**
- **Adere a todos os componentes exteriores em plástico dos veículos**
- **Pronto a aplicar**



Descrição Técnica:

- **1 demão de Standoflex Primário para Plástico**
- **Evaporação de solventes 10 min / 18-22°C**
- **Repintar molhado sobre molhado com Standoflex Enchedor para Plásticos ou Standox 2K Enchedor plastificado**

Standoflex Primário para Plásticos

Substrato:

- Componentes exteriores de viaturas, em plástico

Aplicação:

Pronto a aplicar
Agitar bem antes de usar

Pré-tratamento / Limpeza:



Para informação sobre a preparação de substratos ver Standox Esquema de Pintura S1




Utilizar máscaras com alimentação de ar.
Consultar a respectiva Ficha de Segurança.



Conforme 1.3 – 1.4 mm
2.0 - 2.5 bar pressão de aplicação
1 = 1 - 2 micron



HVLP 1.4 - 1.5 mm
0.7 bar pressão de atomização
1 = 1 - 2 micron



Secagem ao ar 10 min / 18-22°C



Standoflex Enchedor para Plásticos
Standox Enchedor Plastificado

Standoflex Primário para Plásticos

Ponto de inflamação:

- 23°C / 73.4°F

Massa Específica:

- 0.88 g/cm³

Teor de Sólidos

(sem adição de diluente)

- 4.8 % Peso
- 3.8 % Volume

Rendimento Teórico:

- 17 m²/l para 2 micron de espessura de filme seco

Limpeza do equipamento:

Limpar após utilização com Standox Diluente de Limpeza.

Observações Importantes:

- Aplicar uma demão fina de Standoflex Primário para Plásticos.
- Ver Standox Esquemas de Pintura para Plásticos (S7.0 - 7.9)

Exclusivamente para uso profissional! A informação fornecida nesta documentação foi cuidadosamente seleccionada e organizada por nós. Está baseada nos nossos melhores conhecimentos à data da sua emissão. A Informação é fornecida apenas com propósitos informativos. Não somos responsáveis pela suas incorrecções, exactidão e insuficiência. Cabe ao utilizador verificar a informação no que respeita à sua actualização e adequação aos seus propósitos. A propriedade intelectual desta informação incluindo patentes, marcas e copyrights está protegida. Todos os direitos estão reservados. A Ficha de Segurança e os Avisos contidos na etiqueta do produto devem ser lidos com atenção e respeitados. Nós podemos modificar e/ou descontinuar operações de toda ou parte desta informação em qualquer altura de acordo com os nossos critérios sem informação e não assumimos qualquer responsabilidade pela actualização desta informação. Todas as regras determinadas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para todas as alterações e emendas futuras.