

Ficha Técnica

Diverfundo Pigmentado APC 608

Código: FP - 117

Descrição	Fundo de poliuretano pigmentado, baseado em resinas de poliéster hidroxiladas, pigmentos e cargas, reticuláveis com isocianatos.
------------------	--

Utilização	<p>Excelente opacidade e poder de enchimento mesmo com baixas gramagens. Fácil aplicação. Excelente lixagem e rapidez de secagem. Ótima elasticidade. Indicado como fundo para lacagens em madeiras e em MDF. Uso exclusivo para acabamentos de mobiliário.</p>
-------------------	---

Características <small>(referentes ao branco)</small>	Densidade	1.425 ± 0.02
	Viscosidade (Ford IV - seg a 20°C)	260 ± 10
	Teor de Sólidos (%)	70 ± 2

Aplicação	Mistura	2l Fundo: 1l Diverdur 548 (EF 548)
	Viscosidade de Aplicação (Ford IV - seg a 20°C)	18 – 22
	Diluição	Diluretano (DI 304); Diluretano Super (DI 306) Retardante (DI 316); Retardante Super (DI 320)
	Secagem	ao tacto: 30 – 45 min p/ lixagem : 4 h

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos para o Fundo e 9 meses para o Diverdur, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor. A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação. Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente. Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	--