

Ficha Técnica

Diverfundo 62 R

Código: FP – 127

Descrição	Fundo de poliuretano transparente, baseado em resinas de poliéster hidroxiladas, reticuláveis com isocianatos.
------------------	--

Utilização	<p>Indicado para mobiliário em geral. Excelente lixagem mesmo em curtos tempos de secagem. Secagem rápida. Ótima tixotropia em aplicação vertical. Bom poder de enchimento. Ideal para madeiras de média / alta porosidade, especialmente madeiras de cor clara.</p> <p>Uso exclusivo para acabamentos de mobiliário.</p>
-------------------	--

Características	Densidade	0.995 ± 0.02
	Viscosidade (Ford IV - seg a 20°C)	55 ± 10
	Teor de Sólidos (%)	45 ± 2

Aplicação	Mistura	2l Fundo: 1l Diverdur 565 (EF 565)
	Viscosidade de Aplicação (Ford IV - seg a 20°C)	17 – 19
	Diluição	Diluretano (DI 304); Diluretano Super (DI 306) Retardante (DI 316); Retardante Super (DI 320)
	Secagem	ao tacto: 30 – 45 min p/ lixagem : 3 h

Observações	<p>Estabilidade em armazém – 2 anos para o Fundo e 9 meses para o Diverdur, em embalagens fechadas ao abrigo do frio e do calor.</p> <p>A informação constante desta ficha técnica baseia-se no nosso melhor conhecimento técnico, estando as condições de aplicação fora do nosso controlo. É sempre da responsabilidade do utilizador, tomar as medidas necessárias para cumprir a legislação quanto à aplicação.</p> <p>Consulte sempre a “ficha de segurança” do produto e tome as devidas precauções, quanto a segurança e ao meio ambiente.</p> <p>Esta ficha estipula apenas os requisitos técnicos do produto e não serve de garantia do mesmo.</p>
--------------------	---