

Para Interior e Exterior
KILZ Selante Total
 020-0101

DESCRIÇÃO	Selante aquoso branco, com elevada capacidade para obliterar manchas.
UTILIZAÇÃO	No interior e no exterior, sobre paredes de estuque, reboco, etc. ou já revestidas com tintas convencionais antigas.
PROPRIEDADES	Boa selagem de manchas (lápiz, marcadores, baton, óleos, fumo, nicotina).
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Fosco Densidade: 1.42 ± 0.03 Viscosidade: 89 - 92 KU/25 °C Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As paredes devem estar sãs, secas e isentas de poeiras.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha ou rolo Diluição e nº de demãos: Aplicar 1 a 2 demãos, sem diluição, tal qual o produto é fornecido, em função da menor ou maior intensidade das manchas. Tempo de secagem: 1 - 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: Aguardar cerca de 2 - 3 horas, antes de aplicar a 1ª demão de acabamento. Lavagem da ferramenta: Com água.
RENDIMENTO	Cerca de 10 a 15 m ² /litro/demão, dependendo da absorção e tipo de substrato a tratar.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Admite pintura fácil com tintas de base aquosa. Tintas de base solvente deverão ser sujeitas a ensaio prévio.
FORMATO(S)	750ml e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	- Ao proceder à selagem da área manchada, deverá efectuar a aplicação do acabamento numa pequena área teste. Se se verificar repasse, deverá ser aplicada uma nova demão de selante. - Ao selar pequenas áreas, poderá resultar um acabamento não uniforme, devido a diferenças de absorção entre áreas seladas e não seladas. De modo a evitar este efeito, convém selar toda a superfície, e não apenas as áreas em que ocorre o problema. - Na aplicação de Kilz Selante Total em superfícies danificadas pelo fogo, deverá ser efectuada uma limpeza cuidadosa, aplicando-se de seguida uma ou duas demãos de selante. Recomenda-se especialmente que se realize um teste numa pequena área, com a tinta de acabamento, de modo a verificar que não existe repasse, antes de se proceder à pintura de toda a superfície. - O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 116 08.1
13-10-2008 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES