



SITE: www.robbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt

LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC - VIP 132 11.4

Primário Aquoso de Hydro Pliolite® para Interior e Exterior

HydroViplite

V20-0005

DESCRIÇÃO	Primário formulado à base de resinas Hydro-Pliolite®, indicado como selante para superfícies interiores e exteriores.
UTILIZAÇÃO	Aconselhado para situações onde é necessário considerar efeitos de humidade, alcalinidade e farinação do substrato, funcionando como selante da superfície e 1ª demão de qualquer tinta plástica. Para uso no interior e no exterior, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none">* Bom poder de penetração* Resistente à alcalinidade do substrato* Regulariza a absorção do acabamento* Bom poder de cobertura
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Densidade: 1.45 +/- 0.03 Viscosidade: 96 - 97 KU/25°C Ponto de inflamação: Não inflamável. COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 30 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies a preparar devem estar secas, isentas de impurezas e coesas. Efectuar as reparações com massas adequadas.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Rolo ou Trincha Diluição e nº de demãos: Aplicar 1 demão de HydroViplite . A diluição é feita com 50% de água. Tempo de secagem: - Ao tacto: aprox. 1-2 horas. - Para repintura: aprox. 4-6 horas. Em condições normais de temperatura e humidade relativa. Lavagem da ferramenta: Com água. Condições de aplicação: Não aplicar a temperatura inferiores mais 5°C ou superiores a 30°C.
RENDIMENTO	10 a 15 m ² / Litro/ Demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Todos os tipos de tinta de base aquosa.
FORMATO(S)	1, 5 e 15 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	Aproximadamente 24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's. * Marca Registada pela Eliokem
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 132 11.4 18-01-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	